

KEMPEROL® V 210

De beproefde dakafdichting



KEMPEROL® V 210 / V 210 M is een vloeibaar afdichtingssysteem op basis van polyesterhars. De dakafdichting wordt zowel bij reparaties als bij nieuwbouw toegepast, omdat zij met nagenoeg alle oude en nieuwe ondergronden een homogene hechting vormt. De afdichting is langdurig elastisch, geschikt voor dampdiffusie, UV-stabiel, resistent tegen wortelpenetratie (FFL-getest) en economisch in de verwerking.

De klassieker met een breed toepassingsspectrum.

De vloeibare afdichting bewijst zijn prestatievermogen, waar het nodig is, om de moeilijkste afdichtingproblemen op te lossen – op dak- en groendaken, balkons, terrassen, fontein en zendmasten en bij monumenten.

Het wereldwijd beproefde afdichtingssysteem wordt al meer dan 40 jaar gebruikt en biedt maximale zekerheid.



Verwerking

De af te dichten ondergrond moet droog en schoon zijn en vrij van losse onderdelen. Ondergronden zoals bitumineuze dakbanen, asfalt, beton of staal, etc. dienen conform de primertabel te worden voorbehandeld. KEMPEROL® V 210 / V 210 M kan enkel op de ondergrond aangebracht worden bij een omgevingstemperatuur boven +5 °C.

Bij omgevingstemperaturen lager dan +10 °C kan de KEMPEROL® UP-A Koudeactivator, bij temperaturen boven +25 °C kan de KEMPEROL® UP-I Inhibitor aan comp. B worden toegevoegd.

KEMPEROL® V 210 is een uit drie componenten bestaand systeem: component A en B, exclusief het katalysatorpoeder, die op de bouwplaats worden gemengd.

Bij KEMPEROL® V 210 M zitten de vooraf versnelde componenten A en B samen in één verpakking, zodat uitsluitend het katalysatorpoeder hoeft te worden toegevoegd.

Breng 2/3 van het totale mengsel op het oppervlak en verdeel dit met een perlonroller. Vervolgens wordt het Kemperol vlies zonder vouwen in de natte KEMPEROL® aangedrukt en afgewerkt met het resterende 1/3 deel van het totale mengsel. Na ca. 30 minuten is de bedekking regenvast en na 72 uur volledig uitgehard.



KEMPEROL® V 210 bezit de Europese Technische goedkeuring en is bovendien onderhevig aan de permanente kwaliteitscontroles door de KEMPER SYSTEM laboratoria.