

KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot

De versneller voor een snelle
KEMPEROL® 2K-PUR afdichting



 **KEMPER**
SYSTEM

KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot in combinatie met KEMPEROL® 2K-PUR is de consequente oplossing voor alle afdichtingen waarin het snel moet gaan. Daartoe horen vlakken zoals balkons of galerijen, die maar kort kunnen worden geblokkeerd, maar ook afdichtingen op het platte dak bij onstabiele weersomstandigheden. Met het oplosmiddelvrije KEMPEROL® 2K-PUR heeft KEMPER SYSTEM een geurneutrale vloeibare afdichting in het programma die universeel inzetbaar is en nu nog aantrekkelijker wordt.

Snelle reactie

KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot, de versneller in de praktische doseerfles, versnelt de reactie van KEMPEROL® 2K-PUR aanzienlijk. De afdichting hardt sneller uit. Wachttijden voor volgende werkzaamheden worden verkort.

Balkonrenovaties kunnen met het versnelde KEMPEROL® 2K-PUR binnen een dag worden uitgevoerd, zodat men niet meerdere malen naar de bouwplaats hoeft te rijden.

Temperatuur [°C]	Speedshot-volume op eenheid van 2,5 kg (kneezak)	1 shot (25 ml) op eenheid van 2,5 kg	2 shots (50 ml) op eenheid van 2,5 kg	3 shots (75 ml) op eenheid van 2,5 kg
5°C	Verwerkingstijd	21 min	15 min	12 min
	Geschikt voor verdere coating na	6,5 h	5,5 h	5 h
10°C	Verwerkingstijd	20 min	12 min	9 min
	Geschikt voor verdere coating na	5,5 h	4,5 h	3,5 h
15°C	Verwerkingstijd	16 min	10 min	7 min
	Geschikt voor verdere coating na	5 h	3,5 h	3 h
20 °C	Verwerkingstijd	11 min	7 min	5 min
	Geschikt voor verdere coating na	3,5 h	2,5 h	2 h
25°C	Verwerkingstijd	10 min	6 min	–
	Geschikt voor verdere coating na	3 h	2 h	–
30°C	Verwerkingstijd	7 min	–	–
	Geschikt voor verdere coating na	2 h	–	–



Afwerking

Het blauwe deksel van de fles openschroeven, meerdere malen op de fles drukken, totdat het kleine doseerreservoir zich gevuld heeft tot en met de streep 25 ml (= 1 shot). De shots worden toegevoegd aan de KEMPEROL® 2K-PUR afdichting. Het aantal shots is afhankelijk van de buitentemperatuur en de gewenste verwerkingsversnelling (zie tabel).

Vervolgens heeft de afdichting plaats in de beproefde drie-lagen-methode: de eerste laag wordt vooraf aangebracht op de ondergrond, het wapeningsvlies wordt zonder luchtballen ingerold en met een laatste laag nat-op-nat tot verzadiging doordrenkt. Bij de rand moet gelet worden op een overlapping van 5 cm breedte.

De 2 mm dikke afdichting hardt op locatie uit en verbindt zich over het gehele oppervlak met de ondergrond.