

Recommandation de couche de fond KEMPEROL 022 étanchéité

Version 2023-03-30

approprié = ✓

Ce tableau constitue un guide pour le transformateur et ne peut être qu'une recommandation. En fonction de l'objet, des essais d'aptitude (tests individuels) peuvent néanmoins être nécessaires, car la structure globale doit toujours être prise en compte. Tous les supports doivent être exempts de substances réduisant l'adhérence (graisses, agents de séparation, talc en vrac, etc. - voir aussi Information technique TI 21). Les apprêts non mentionnés ici peuvent être demandés à notre Ligne d'assistance technique au 0561/8295-5555.

Supports	KEMPERTEC TG-Primaire	Sans primaire
PE - PP	Test individuel	Test individuel
PVC	–	✓ ²
Matériaux de panneaux (fibrociment, panneaux de gypse et de fibres de gypse)	–	✓
Plâtre (MG P IV)	✓	–
Mortier d'enduit (MG P II / III)	✓	–
Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en briques apparentes (polis)	–	✓
Béton, chape	–	✓
Chapes et mortiers modifiés par polymères (PCC)	Test individuel	Test individuel
Gros œuvre (béton léger, sable calcaire, béton, béton aéré, pierre ponce, etc.)	–	✓
Verre (non amélioré - non revêtu) - nettoyé avec MEK	–	✓ ^{2,4}
Zinc, galvanisé. Acier	–	✓ ²
Cuivre, plomb	–	✓ ²
Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), aluminium	–	✓ ²
Matériaux d'isolation poreux (polystyrène, laine de roche, verre cellulaire)	Couche de séparation	Couche de séparation
Matériaux d'isolation à cellules fermées (polyuréthane, etc.)	–	✓ ^{2a,4}
Plaque de bois, contreplaqué, panneaux composites, OSB	–	✓

² Nettoyage avec le produit de nettoyage KEMCO MEK et prétraitement mécanique (uniquement la zone à étancher) nécessaires.

^{2a} Nécessite un prétraitement mécanique (uniquement sur la zone à imperméabiliser).

⁴ Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.

Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être respectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.