

KEMCO quartz coloré

Zone d'intervention

- En conjonction avec KEMCO QB1 Liant peut être utilisé comme revêtement de sol décoratif dans les espaces extérieurs et intérieurs.
- Peut être utilisé comme lit décoratif dans divers systèmes de revêtement si un revêtement final transparent ou un scellement est mise en place ensuite.

Caractéristiques

- Courbe granulométrique 0,7 - 1,2 mm
- grains ronds

Taille de livraison :

Sac de 25 kg

Stockage

Stocker dans les contenants d'origine fermés dans des espaces secs sous des températures entre +5°C et +25°C.

Consommation de matériau :

- min. 4 kg/m² (épandage)
- min. 7 kg/m² (couche de ragréage)

Couleurs

- gris / blanc / noir
- umbra

Propriétés

Densité environ 2,65 g/cm³

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Mise en œuvre

Préparation du support

Voir la fiche technique KEMPERDUR AC Revêtement, KEMPERDUR Deko transparent et Revêtement KEMPERDUR TC

Afin d'éviter les différences de couleurs et l'apparition d'ombres sur la surface, mélanger les matériaux provenant de différents sacs avant l'application.

Instructions importantes

Vous trouvez toutes les indications relatives aux dangers, aux mesures de protection, aux classes de substances dangereuses et à élimination dans la fiche de données de sécurité pour ce produit !

Élimination

Élimination conformément aux prescriptions officielles. De plus amples informations sur l'élimination peuvent être trouvées dans les fiches de données de sécurité respectives, section 13.

Informations générales

Nos fiches techniques / informations techniques et nos conseils techniques reflètent uniquement l'état actuel des connaissances de notre entreprise et notre expérience avec nos produits. À chaque nouvelle édition, l'information technique précédente perd sa validité. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir toujours la fiche d'information actuelle à portée de main. La version la plus récente est disponible sur kemperol.fr sous Médias > Téléchargements. Lors de l'application et de l'utilisation de nos produits, il est nécessaire de procéder dans chaque cas à un contrôle approfondi, spécifique à l'objet et qualifié, afin de déterminer si le produit en question et/ou la technique d'application répondent aux exigences et aux objectifs spécifiques. Nous ne répondons que de l'absence de défauts de nos produits, et ce uniquement si nos produits ont été utilisés et mis en œuvre conformément à nos directives de traitement figurant dans les fiches techniques. La mise en œuvre correcte et professionnelle de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (transformateur). La vente de nos produits se fait exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Édition : Vellmar, 2026-05-27