

KEMPERDUR Finish matifiant



Domaines d'applications

- Pour le scellage de la puce à l'aide de KEMPERDUR Deko, KEMPERDUR Deko 2K et KEMPERDUR HB Revêtement épais
- Pour le scellement des saupoudrages en quartz de couleur KEMPERDUR

caractéristiques

- matifiant
- Stable à la lumière ,
- à base de 1 composant
- à base de solvant
- Base résineuse: polyuréthane

Conditionnement

Bidon de 4 kg

Stockage

Garder au frais, sans givre, sec et non ouvert. À utiliser avant, voir l'étiquette de l'emballage.

Consommation

Selon la nature du substrat : min. 0,2 kg/m²

Marquage CE

Composant à	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043

ETA 03/0044

Propriétés

Forme	liquide
Couleur	transparent
Praticable après*	env. 24 h
Dur après*	env. 3 d

* Mesures effectuées à 23 °C avec une humidité rel. de 50 % Les influences extérieures comme le vent, l'humidité de l'air et la température peuvent modifier les valeurs indiquées.

Mise en œuvre

Préparation du support

Les supports doivent être secs, solides et exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à préparer en conséquence.

Les saletés se trouvant sur le support doivent être retirées au préalable.

Pré-requis pour l'application du revêtement

KEMPERDUR Finish matt à utiliser uniquement pour des températures surfacique et environnante supérieures à 5 °C.

Acclimater le matériau 24h avant utilisation à des températures comprises entre +10° C et +30° C.

Application de KEMPERDUR Finish matifiant sur KEMPERDUR Deko après environ 3 jours, sur KEMPERDUR Deko 2K et KEMPERDUR HB Revêtement épais après environ 12 heures.

Au moment de l'application, la température du support doit être supérieure de 3 K au point de rosée.

Par température inférieure au point de rosée, le support peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).

Mélange

Agitez prudemment et soigneusement le flacon.

Application

Pour augmenter l'indice de résistance au dérapage, KEMPERDUR ASG Granulé rh est incorporé dans KEMPERDUR Finish matt . Appliquer en une seule fois et étaler uniformément sur toute la surface à l'aide d'un rouleau en mohair. Pendant l'application, il faut remuer régulièrement le mélange afin d'éviter que les granulés ne se déposent au fond.

EPI

Lors du traitement dans des locaux fermés, veiller à une ventilation suffisante.

Le port d'un équipement de protection individuelle est obligatoire.

Nous recommandons un plan de protection des mains et de la peau adapté au lieu de travail. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.

Remarque

Veuillez tenir compte des informations techniques suivantes :

- TI 23 - Produits à base de solvants
- TI 24 - Nettoyage et entretien
- TI 29 - Résistance au glissement

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, l'étiquetage des contenants, les mentions de danger et les conseils de prudence figurant sur les contenants doivent être respectés lors du transport, du stockage et de l'utilisation. Lors de l'utilisation, il convient de respecter les fiches techniques de BG-Chemie.

Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées ou le sol.

Éviter le contact avec la peau.

Veuillez noter que certains milieux (par exemple la rouille, le cuivre, les pétales de fleurs, le vin rouge, etc.) peuvent provoquer des décolorations permanentes en raison des colorants ou des agents anti-vieillessement qu'ils contiennent (par exemple dans les pneus en caoutchouc), mais que ces décolorations n'altèrent pas la fonction protectrice de la résine liquide.

Les revêtements d'usure sont soumis à des contraintes mécaniques et nécessitent donc une inspection/un entretien régulier. En fonction du degré d'usure constaté, des travaux de retouche peuvent s'avérer nécessaires.

Élimination

Élimination conformément aux prescriptions officielles. De plus amples informations sur l'élimination peuvent être trouvées dans les fiches de données de sécurité respectives, section 13.

GISCODE

PU50

Informations générales

Les indications de durée sont plus courtes à des températures ambiantes et de surface plus élevées et plus longues lorsqu'elles sont plus basses. Les produits KEMPER SYSTEM ne doivent pas être mélangés avec des substances n'appartenant pas au système.

Uniquement à des fins commerciales.

Nos fiches techniques / informations techniques et nos conseils techniques reflètent uniquement l'état actuel des connaissances de notre entreprise et notre expérience avec nos produits. À chaque nouvelle édition, l'information technique précédente perd sa validité. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir toujours la fiche d'information actuelle à portée de main. La version la plus récente est disponible sur kemperol.fr sous Médias > Téléchargements. Lors de l'application et de l'utilisation de nos produits, il est nécessaire de procéder dans chaque cas à un contrôle approfondi, spécifique à l'objet et qualifié, afin de déterminer si le produit en question et/ou la technique d'application répondent aux exigences et aux objectifs spécifiques. Nous ne répondons que de l'absence de défauts de nos produits, et ce uniquement si nos produits ont été utilisés et mis en œuvre conformément à nos directives de traitement figurant dans les fiches techniques. La mise en œuvre correcte et professionnelle de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (transformateur). La vente de nos produits se fait exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Edition: Vellmar, 2026-05-27