


Matériau non tissé KEMPEROL 165



Domaines d'applications

- Pour les constructions neuves et les réparations
- Armature pour les étanchéifications KEMPEROL

caractéristiques

- Traitement plus facile grâce à une meilleure imprégnation du matériau non-tissé
- Système validé et adapté à l'usage prévu
- Régule l'épaisseur de la couche
- Bonne capacité d'adaptation
- Base: polyester

Conditionnement

Rouleaux

Longueur en m : 50

Largeur en cm : 105 / 70 / 52,5 / 42 / 35 / 26,25 / 21 / 15 / 10,5

Propriétés

Couleur	blanc
Poids [g/m ²]	env. 165

* Mesures effectuées à 23 °C avec une humidité rel. de 50 % Les influences extérieures comme le vent, l'humidité de l'air et la température peuvent modifier les valeurs indiquées.

Stockage

Protéger contre l'humidité, stocker à l'état sec, sans être plié et en position couchée.

Marquage CE

Composant à	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Mise en œuvre

Application

Appliquer env. 2/3 d'étanchéification de KEMPEROL sur le substrat préparé et prétraité, poser immédiatement KEMPEROL 165 Voile sans plis ni bulles et presser. Pour cela, poser les différents lés de non-tissé avec un chevauchement d'au moins 5 cm. Continuer à imprégner à frais sur frais avec environ 1/3 d'étanchéification KEMPEROL KEMPEROL 165 Voile jusqu'à la saturation complète, éviter tout excès de produit.

Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir au moins 10 cm.

Élimination

Élimination conformément aux prescriptions officielles. De plus amples informations sur l'élimination peuvent être trouvées dans les fiches de données de sécurité respectives, section 13.

Informations générales

Les produits KEMPER SYSTEM ne doivent pas être mélangés avec des substances n'appartenant pas au système.

Uniquement à des fins commerciales.

Nos fiches techniques / informations techniques et nos conseils techniques reflètent uniquement l'état actuel des connaissances de notre entreprise et notre expérience avec nos produits. À chaque nouvelle édition, l'information technique précédente perd sa validité. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir toujours la fiche d'information actuelle à portée de main. La version la plus récente est disponible sur kemperol.fr sous Médias > Téléchargements. Lors de l'application et de l'utilisation de nos produits, il est nécessaire de procéder dans chaque cas à un contrôle approfondi, spécifique à l'objet et qualifié, afin de déterminer si le produit en question et/ou la technique d'application répondent aux exigences et aux objectifs spécifiques. Nous ne répondons que de l'absence de défauts de nos produits, et ce uniquement si nos produits ont été utilisés et mis en œuvre conformément à nos directives de traitement figurant dans les

fiches techniques. La mise en œuvre correcte et professionnelle de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (transformateur). La vente de nos produits se fait exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Edition: Vellmar, 2026-05-27