

KEMCO GUM voegvulling



Toepassingsgebied

- Voor het vormen van aansluit- en werkvoegen (tot 20mm) op hout, kunststof, minerale ondergronden of glas in binnen- en buitenbereik

Kenmerken

- UV- en weerbestendig
- Gebruiksklaar
- Sterke hechting
- Elastisch
- Overschilderbaar met KEMPEROL
- Kan nog eens worden behandeld met kleurige verf en coating.
- Harsbasis: Polyurethaanhars

Levergroottes

310 ml patroon

12 patronen/doos

Opslag

Directe zonnestraling en vorst vermijden!

Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

In gesloten originele verpakkingen in droge ruimtes bij temperaturen tussen +5°C en +25°C opslaan.

Materiaal a.u.b. 24 uur voor gebruik bij temperaturen tussen +18°C en +20°C acclimatiseren.

Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

ten minste 310 ml / 3 strekkende meter (voegbreedte 1x1 cm)

Eigenschappen

Kleur	grijs
Uitgehard na *	ong. 1 d

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

Verwerking

Ondergronden moeten droog, stabiel en vrij van hechtverminderende stoffen zijn en dienen adequaat te worden voorbereid.

Materiaal-, omgevingslucht- en ondergrondtemperatuur moeten ten minste +5°C tot max. +30°C bij een relatieve luchtvochtigheid < 80% bedragen. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen.

Bij poreuze ondergronden, zoals beton, cementdek-vloer, cellenbetonblokken, materialen op houtbasis, enz. moet vóór de verwerking van KEMCO GUM voegvulling met KEMCO 1K primer, KEMCO POX 2K-primer of KEMPERTEC EP5 primer worden gegrond.

Aluminium deksel verwijderen. Het complete vlak van het beschermingsmembraan in het bovenste schroefdeel doorstoten. Vervolgens het kunststof spuitelement erop schroeven en naargelang de opbrengdikte schuin afsnijden. Cartouche in hand- en persluchtpistool (2-4 bar) plaatsen. Alvorens met de werkzaamheden te beginnen moet worden gecontroleerd of de te vullen voegen geschikt zijn en of er evtl. gebreken zijn. Ingesloten vochtigheid kan tot het vormen van luchtbellens en tot afschilfering leiden. KEMCO GUM voegvulling mag bij de verwerking enkel 2-punt randhechting vertonen. Voorkom een driepunt-hechting door het vullen van de voeg met vulmateriaal (bv. PE rondsnoer)

De persoonlijke beschermende uitrusting moet worden gedragen!

GISCODE

PU40

Verwijdering

vloeibaar	EAK 08 05 01
uitgehard	EAK 17 02 03

Algemene instructies

Tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-19