

KEMPERDUR Deko transparant



Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en onderhoud
- In combinatie met de KEMPERDUR CQ 0408 Colorquarz kleurkwarts/KEMCO Colorit kleurkwarts als KEMPERDUR-kwartscoating
- In vorm van KEMPERDUR kwartslaag als anti-slip gebruikslaag voor:
 - balkons, terrassen en daken
 - openbare wegen
 - pergola's
 - wegen in bejaardenhuizen en scholen
 - dakterrassen
 - voetbruggen
 - trappen

Kenmerken

- UV-bestendig
- Kleurvast
- Oplosmiddellarm
- 1-component
- Vuilafstotend
- Harsbasis: Polyurethaanhars

Levergroottes

5 kg container

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

KEMPERDUR Deko transparant als

1. Onderlaag voor de instrooiing van kleurkwarts min. 300 g/m²
2. Kopafdichting na het verwijderen van overtollige kwarts min. 400 g/m².

Eigenschappen

Kleur	transparant
Regenbestendig na*	ca. 3 h
Begaanbaar na*	ca. 24 h
Uitgehard na*	ca. 7 dagen

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

CE-markering

Component van	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

Voorwaarden voor de coatingwerkzaamheden

Alleen coaten bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van > +5 °C.

De maximale gebruikstemperatuur is 30 °C.

Materiaal a.u.b. 24 uur voor gebruik bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C acclimatiseren.

Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen.

Bij temperaturen onder het dauwpunt kan zich op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag ontstaan (DIN 4108 - 5 Tab. 1).

Bij temperaturen onder 10 °C kan aan de 5 kg container tot 250 ml KEMCO 1K-verdunner worden toegevoegd.

Voor een vlakke ondergrond is aanbevolen de KEMPEROL afdichtingen in combinatie met de KEMCO RS strookversterking zonder open voegen te leggen.

Mengen

De container openen en het materiaal grondig en voorzichtig roeren.

Gebruik als KEMPERDUR kwartscoating

Op de te coaten ondergrond over het volledige oppervlak dekkend ten minste 300 g/m² met KEMPERDUR Deko transparant coaten en in de vloeibare massa de KEMPERDUR CQ 0408 Colorquarz kleurkwarts of KEMCO Colorit kleurkwarts over het hele oppervlak (ten minste 4 kg/m²) overmatig instrooien. Na uitharding - op zijn vroegst na 16 uur, afhankelijk van weersinvloeden - het overschot wegvegen en met KEMPERDUR Deko transparant over het volledige oppervlak met ten minste 400 g/m² verzegelen. Het materiaal kan worden aangebracht met een perlonroller.

Beschermende uitrusting

Bij het gebruik moet voor voldoende ontluchting worden gezorgd. U moet beschermende kleding dragen. Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Opmerking

Raadpleeg de volgende Technische informatie:

- TI 23 - Producten met oplosmiddelen
- TI 24 - Reiniging en onderhoud
- TI 29- Antislip

Belangrijke instructies

Tijdens transport, opslag en verwerking moet rekening worden gehouden met de veiligheidsinformatiebladen, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenwaarschuwingen en de veiligheidsaanbevelingen op de verpakkingen. Bij de verwerking moeten de instructiebladen van BG-Chemie in acht worden genomen.

Laat het niet in water, afvalwater of in de bodem vrijkomen.

Let er a.u.b. op dat sommige media (bv. roest, koper, bloemblaadjes, rode wijn, etc.) op grond van de aanwezige kleurstoffen of middelen om veroudering tegen te gaan (bv. in rubber banden) duurzame verkleuringen veroorzaken kunnen, die wel de beschermende functie van de vloeibare kunststof niet benadelen.

Vloerafwerkingen zijn onderworpen aan mechanische belastingen en hebben vandaar regelmatige onderhoud/inspectie nodig. Naargelang de vastgestelde mate van slijtage kan bijwerken noodzakelijk zijn.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

GISCODE

PU50

Algemene instructies

Termijnen worden korter door hogere omgevings- en ondergrondtemperaturen en worden langer bij lagere temperaturen.

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27