

KEMPERDUR Finish matterend



ETA 03/0043

ETA 03/0044

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	transparant
Begaanbaar na*	ca. 24 h
Uitgehard na*	ca. 3 d

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

Op de ondergrond aanwezige verontreinigingen moeten vooraf worden verwijderd.

Voorwaarden voor de coatingwerkzaamheden

KEMPERDUR Finish mat moet alleen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen boven 5 °C worden gebruikt.

Materiaal a.u.b. 24 uur voor gebruik bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C acclimatiseren.

Aanbrengen van KEMPERDUR Finish matterend op KEMPERDUR Deko na ca. 3 dagen, op KEMPERDUR Deko 2K en KEMPERDUR HB dikke coating na ca. 12 uur.

Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen.

Bij temperaturen onder het dauwpunt kan zich op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag ontstaan (DIN 4108 - 5 Tab. 1).

Mengen

Schud de verpakking grondig en zorgvuldig.

Aanbrengen

Voor een hogere anti-slip indeling wordt KEMPERDUR ASG granulaat rh in de KEMPERDUR Finish mat geoerd. Breng het product in één keer aan en verdeel het met een mohairroller gelijkmatig over het gehele oppervlak. Roer het mengsel regelmatig tijdens de verwerking om te voorkomen dat de korrels gaan bezinken.

Beschermende uitrusting

Zorg bij gebruik in afgesloten ruimtes voor voldoende ontluchting.

Gebruiksdoel

- Voor de verzegeling van de spaanderinstrooiing bij KEMPERDUR Deko, KEMPERDUR Deko 2K en KEMPERDUR HB dikke coating
- Ter verzegeling van KEMPERDUR kleurkwarts instrooiingen

Kenmerken

- mat
- Kleurvast
- 1-component
- bevat oplosmiddelen
- Harsbasis: Polyurethaan

Levergroottes

4 kg container

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

Afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond : ten minste 0,2 kg/m²

CE-markering

Component van
ETA 03/0025
ETA 03/0026

U moet beschermende kleding dragen.

Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Gereedschappen onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Opmerking

Raadpleeg de volgende Technische informatie:

- TI 23 - Producten met oplosmiddelen
- TI 24 - Reiniging en onderhoud
- TI 29- Antislip

Belangrijke instructies

Tijdens transport, opslag en verwerking moet rekening worden gehouden met de veiligheidsinformatiebladen, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenwaarschuwingen en de veiligheidsaanbevelingen op de verpakkingen. Bij de verwerking moeten de instructiebladen van BG-Chemie in acht worden genomen.

Laat het niet in water, afvalwater of in de bodem vrijkomen.

Vermijd contact met de huid.

Let er a.u.b. op dat sommige media (bv.roest, koper, bloemblaadjes, rode wijn, etc.) op grond van de aanwezige kleurstoffen of middelen om veroudering tegen te gaan (bv. in rubber banden) duurzame verkleuringen veroorzaken kunnen, die wel de beschermende functie van de vloeibare kunststof niet benadelen.

Vloerafwerkingen zijn onderworpen aan mechanische belastingen en hebben vandaar regelmatige onderhoud/inspectie nodig. Naargelang de vastgestelde mate van slijtage kan bijwerken noodzakelijk zijn.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

GISCODE

PU50

Algemene instructies

Tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op

kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27