

KEMPERDUR Finish matterend



ETA 03/0043

ETA 03/0044

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Standaardkleur	transparant
Regenvast na*	ong. 3 h
Begaanbaar na*	ong. 24 h
Uitgehard na*	ong. 3 d

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waardes veranderd.

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechttingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

Op de ondergrond aanwezige verontreinigingen moeten vooraf worden verwijderd.

Voorwaarden voor de coatingwerkzaamheden

KEMPERDUR Finish mat moet alleen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen boven 5 °C worden gebruikt.

Materiaal a.u.b. 24 uur voor gebruik bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C acclimatiseren.

Aanbrengen van KEMPERDUR Finish matterend op KEMPERDUR Deko na ca. 3 dagen, op KEMPERDUR Deko 2K en KEMPERDUR HB dikke coating na ca. 12 uur.

Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen.

Bij temperaturen onder het dauwpunt kan zich op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag ontstaan (DIN 4108 - 5 Tab. 1).

Mengen

De container openen en het materiaal grondig en voorzichtig roeren.

Aanbrengen

Voor een hogere anti-slip indeling wordt KEMPERDUR ASG granulaat rh in de KEMPERDUR Finish mat geoerd. In één bewerking opbrengen en daarbij met de perlonroller volledig en afdekkend verdelen. Tijdens de verwerking moet het mengsel regelmatig worden geoerd, om een afzetten van het granulaat te voorkomen.

Gebruiksdoel

- Voor de verzegeling van de spaanderinstrooiing bij KEMPERDUR Deko, KEMPERDUR Deko 2K en KEMPERDUR HB dikke coating
- Ter verzegeling van KEMPERDUR kleurkwarts instrooiingen

Kenmerken

- Zijdeglans
- Kleurvast
- 1-component
- bevat oplosmiddelen
- Harsbasis: Polyurethaan

Levergroottes

4 kg container

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

Afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond : ten minste 0,2 kg/m²

CE-markering

Component van
ETA 03/0025
ETA 03/0026

Beschermende uitrusting

Zorg bij gebruik in afgesloten ruimtes voor voldoende ontluuchting.

U moet beschermende kleding dragen.

Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Gereedschappen onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Opmerking

Raadpleeg de volgende Technische informatie:

- TI 23 - Producten met oplosmiddelen
- TI 24 - Reiniging en onderhoud
- TI 29- Antislip

Belangrijke instructies

De veiligheidsdatablad, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenaanduidingen en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen moeten tijdens transport, opslag en verwerking in acht worden genomen. Voor de verwerking moeten de informatiebladen van de BG-Chemie in acht worden genomen.

Laat het niet in water, afvalwater of in de bodem vrijkomen.

Vermijd contact met de huid.

Let er a.u.b. op dat sommige media (bv. roest, koper, bloemblaadjes, rode wijn, etc.) op grond van de aanwezige kleurstoffen of middelen om veroudering tegen te gaan (bv. in rubber banden) duurzame verkleuringen veroorzaken kunnen, die wel de beschermende functie van de vloeibare kunststof niet benadelen.

Vloerafwerkingen zijn onderworpen aan mechanische belastingen en hebben vandaar regelmatige onderhoud/inspectie nodig. Naargelang de vastgestelde mate van slijtage kan bijwerken noodzakelijk zijn.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

GISCODE

PU50

Algemene instructies

Tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze werkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-17