

KEMPERDUR MT minerale tegellijm



Gebruiksdoel

- Lijm voor hogere eisen met hogere stabiliteit voor leggen van tegels op zeer belaste oppervlaktes.
- Binnen en buiten
- Voor muur en bodem
- Voor keramiek
- Voor leggen van keramische tegels en platen, kunst- en natuursteen in dun- en middelbedproces
- Geschikt voor alle soorten keramiekleggoed
- Voor KEMPEROL afdichtingen met dienovereenkomstige voorbereiding

Kenmerken

- Watervast
- Vorstbestendig
- Hydraulisch hardend
- Zeer flexibel
- Geschikt voor vloerverwarming
- Bevat cement
- Basis: Portlandcement

Levergroottes

25 kg droge mortel in papieren zak

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

Afhankelijk van de staat van de ondergrond: - Soort van het te gebruiken leggoed - handhaving van gereedschap - de gebruiksmethode (gecombineerd proces) - elk volgens tanding 1,9 – 3,4 kg/m².

De aanwijzingen voor de hoeveelheid hebben betrekking op het aandeel droge mortel.

Eigenschappen

Vorm	vast
Kleur	grijs
Verwerkingstijd*	ca. 2 h
Rijpingstijd	ca. 5 min.
Open tijd	ca. 30 min.
Begaanbaar na*	ca. 8 h
Verkrijgbaar vanaf*	ca. 24 uur
Uitgehard na*	ca. 7 d

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Gebruik

Voorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid (bijv. hechtlaag).

Op het moment van het gebruik moeten alle temperaturen (lucht, ondergrond, materiaal en leggoed) tussen 5 en 25 °C liggen.

Materiaal a.u.b. 24 uur voor gebruik bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C acclimatiseren.

Mengen

KEMPERDUR MT minerale tegellijm in een schone emmer met koud leidingwater (ca. 6,25 l) klontenvrij en homogeen mengen. Aanbevolen wordt een roerder met 600 omdraaiingen/minuut met spiraal- of dubbele schijfroerder. Frisse mortel na een tijd van rijpen van ca. 5 minuten opnieuw kort doorroeren en verwerken. Houd rekening met de open lijmtijd van de frisse mortel; begint er een huid op te vormen, moet de mortel van de ondergrond worden verwijderd en opnieuw frisse mortel worden opgebracht. Bewegingsvoegen mogen niet met mortel worden overbrugd.

Beschermende uitrusting

U moet beschermende kleding dragen.

Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Gereedschappen onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Opmerking

Raadpleeg de Technische informatie TI 21.

Belangrijke instructies

Bij het aanbrengen van de afdichting gelden de ETAG 022 in de geldende versie, respectievelijk de voor het betreffende vakgebied geldende "technische voorschriften" en "stand van de techniek". Zie de lijst met chemische bestendigheid A-Z.

Tijdens transport, opslag en verwerking moet rekening worden gehouden met de veiligheidsinformatiebladen, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenwaarschuwingen en de veiligheidsaanbevelingen op de verpakkingen.

Algemene instructies

Tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27