

KEMPEROL RepairFix LF



Gebruiksdoel

- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Als reparatiemaatregel bij lekken
- Op bitumineuze ondergronden, metalen, kunststoffen (behalve PE/PP), dakpannen en minerale ondergronden

Kenmerken

- Geschikt voor verdere coating
- Oplosmiddelvrij
- Geurarm
- Hoog-viskeus
- Direct te gebruiken
- Snel regenvast
- UV- en weerbestendig
- Permanent elastisch en scheurbedekkend (ong. 2 mm)
- Waterafstotend
- Warmte- en vorstbestendig
- Kan ook bij lichte regen worden gebruikt
- 1-component
- Bruikbaar tot -5 °C omgevingstemperatuur
- Harsbasis: Silaan-gemodificeerd polymeer
- zonder isocynaat
- Siliconenvrij
- alkalibestendig

Opslag

In gesloten originele container in een droge ruimte opslaan bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Vermijd directe blootstelling aan zonlicht!

Levergroottes

1 kg container

Verbruik

Afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond: ten minste 2,0 kg/m²

Eigenschappen

Vorm	viskeus
Kleur	grijs
Verwerkingstijd*	ca. 30 min
Regenbestendig na*	ca. 10 min
Begaanbaar na*	ca. 16 h
Uitgehard na*	ca. 16 h
Kan opnieuw worden ge-coat na*	ca. 16 h

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Gebruik

Vorbereitung ondergrond

Ondergronden moeten draagkrachtig en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn.

Gladde ondergronden moeten worden geschoord en schoongemaakt. KEMPEROL RepairFix LF is ook bij lichte regen bruikbaar. Voor de toepassing moeten plassen op de ondergrond met een doek worden opgedroogd.

Vanwege de vochttolerantie van het materiaal kan KEMPEROL RepairFix LF op gematigd vochtige ondergronden worden verwerkt. Het oppervlak moet vrij zijn van stilstaand water.

Verwerkbaar bij omgevingstemperaturen tot -5 °C, maar alleen bij ijs- en sneeuwvrije ondergronden.

Gebruik

De container openen en het materiaal grondig en voorzichtig roeren. Materiaal onverdund verwerken. KEMPEROL RepairFix LF met een kwast, een perlonroller of een spatel gelijkmatig op de ondergrond strijken en met lichte druk zorgvuldig inwerken. Dit proces moet bij extreme belasting, loodrechte stukken, scheuren en oneffenheden eventueel na de uitharding weer worden herhaald.

PSA

U moet beschermende kleding dragen.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

GISCODE

RSP20

Algemene instructies

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27