

KEMPEROL 2K-PUR Speedshot



Gebruiksdoel

- Voor de versnelling van de reactie van KEMPEROL 2K-PUR waterproofing

Kenmerken

- Verkort het instelproces van KEMPEROL 2K-PUR waterproofing

Levergroottes

0,9 kg in kunststof fles met doseerkamer

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

Specificaties hebben betrekking op een hoeveelheid van 1 kg KEMPEROL 2K-PUR waterproofing

Temperatuur*** [°C]		10 ml	20 ml	30 ml
5°C	V*	21 min	15 min	12 min
	W**	6,5 uur	5,5 uur	5,5 uur
10°C	V*	20 min	12 min	9 min
	W**	5,5 uur	4,5 uur	3,5 uur
15°C	V*	16 min	10 min	7 min
	W**	5,5 uur	3,5 uur	3 uur
20°C	V*	11 min	7 min	5 min
	W**	3,5 uur	2,5 uur	2 uur

Temperatuur*** [°C]		10 ml	20 ml	30 ml
25°C	V*	10 min	6 min	-
	W**	3 uur	2 uur	-
30°C	V*	7 min	-	-
	W**	2 uur	-	-

* Gebruikstijd

** Van verdere coating te voorzien na

*** Temperatuur van KEMPEROL 2K-PUR waterproofing

Specificaties hebben betrekking op een hoeveelheid van 2,5 kg KEMPEROL 2K-PUR waterproofing

Temperatuur*** [°C]		1 scheut (25 ml)	2 scheuten (50 ml)	3 scheuten (75 ml)
5°C	V*	21 min	15 min	12 min
	W**	6,5 uur	5,5 uur	5,5 uur
10°C	V*	20 min	12 min	9 min
	W**	5,5 uur	4,5 uur	3,5 uur
15°C	V*	16 min	10 min	7 min
	W**	5,5 uur	3,5 uur	3 uur
20°C	V*	11 min	7 min	5 min
	W**	3,5 uur	2,5 uur	2 uur
25°C	V*	10 min	6 min	-
	W**	3 uur	2 uur	-
30°C	V*	7 min	-	-
	W**	2 uur	-	-

* Gebruikstijd

** Van verdere coating te voorzien na

*** Temperatuur van KEMPEROL 2K-PUR waterproofing

Specificaties hebben betrekking op een hoeveelheid van 12,5 kg KEMPEROL 2K-PUR waterproofing

Temperatuur*** [°C]		1 scheut (25 ml)	2 scheuten (50 ml)	3 scheuten (75 ml)
5°C	V*	-	-	22 min
	W**	-	-	4,5 uur
10°C	V*	-	-	22 min
	W**	-	-	4,5 uur
20°C	V*	20 min	18 min	-
	W**	7 uur	6 uur	-

* Gebruikstijd

** Van verdere coating te voorzien na

*** Temperatuur van KEMPEROL 2K-PUR waterproofing

Eigenschappen

Vorm vloeibaar

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

Gebruik

Vorbereitung

Om KEMPEROL 2K-PUR Speedshot te doseren, moet eerst de blauwe dop op de doseerkamer van de fles afgeschroefd worden. Daarna net zolang herhaaldelijk op de fles drukken tot zich de kleine doseercontainer tot de 25 ml streep gevuld is. 25 ml komt overeen met een scheut.

Bij temperaturen gelijk aan of onder 10 °C wordt aanbevolen om de materialen bij kamertemperatuur op te slaan.

Kneadbuidel

KEMPEROL 2K-PUR waterproofing volgens voorschrift in de kneedzak mengen en dan overgieten. KEMPEROL 2K-PUR Speedshot met de roerstaaf of langzaam draaiend roerapparaat, streeploos in de afgewerkte afichting KEMPEROL 2K-PUR mengen. Mengtijd ca. 1 minuut.

PSA

U moet beschermende kleding dragen. Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Belangrijke instructies

De veiligheidsdatablad, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenaanduidingen en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen moeten tijdens transport, opslag en verwerking in acht worden genomen. Voor de verwerking moeten de informatiebladen van de BG-Chemie in acht worden genomen.

Laat het niet in water, afvalwater of in de bodem vrijkomen.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

Algemene instructies

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt.

De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze werkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-19