

KEMPERTEC AC RM reparatiespatel



Gebruiksdoel

- Voor opnieuw profileren
- Als plamuur voor het nivelleren van oneffenheden
- Voor de reparatie van barsten en gaten tot 20mm diep

Kenmerken

- Snelhardend
- Compatibel met het KEMPEROL AC-systeem
- Hoge elasticiteit
- Harsbasis: PMMA

Leveringsafmetingen

10 kg verpakking (component A) in combinatie met KEMPEROL CP katalysatorpoeder (component B), toevoeghoeveelheid zie tabel.

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

Per mm laagdikte min. 1,4 kg/m².

Eigenschappen

Vorm	thixotroop
Kleur	grijs
Gebruikstijd*	ong. 10 min
Regenvast na *	ong. 35 min

Begaanbaar na * ong. 60 min

Van verdere coating te voorzien na ong. 60 min

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

Gebruik

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

De primeraanbevelingen moeten in acht worden genomen.

KEMPERTEC AC RM reparatieplamuur is nur bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C bis max. 30 °C zu verarbeiten.

Er kan bij dalende temperaturen worden gewerkt.

Tijdens het uitvoeren moet de oppervlaktemperatuur 3 K boven het dauwpunt zijn. Bij een onderschrijden van de dauwpunt kan op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtfilm ontstaan (zie Technische Informatie TI 16).

KEMPERTEC AC RM reparatieplamuur mag alleen met KEMPEROL CP katalysatorpoeder worden gebruikt. De hoeveelheid katalysatorpoeder moet aan de individuele materiaaltemperatuur worden aangepast (zie tabel: Harding).

KEMPEROL CP katalysatorpoeder component B intensief door KEMPERTEC AC RM reparatieplamuur component A mengen.

Materiaal a.u.b. 24 uur voor gebruik bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C acclimatiseren.

KEMPEROL CP katalysatorpoeder Component B intensief in KEMPERTEC AC RM reparatieplamuur component A mengen. KEMPERTEC AC RM reparatieplamuur meteen op de geprepareerde ondergrond opbrengen.

Het gereede mengsel wordt met een geschikt werktuig, bv. een gladspatel of een plamuurmes op de ondergrond opgebracht.

PSA

Voldoende ontluchting is noodzakelijk. De bijbehorende voorschriften moeten worden gevolgd. Beschermen: de kleding (gasmasker met filter A.P2, beschermende handschoenen, beschermingsbril) moet worden gedragen. Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Harding

De uitharding gebeurt met KEMPEROL CP katalysatorpoeder. De toevoerhoeveelheid is afhankelijk van de temperatuur.

Tabel voor 10 kg KEMPERTEC AC RM reparatieplamuur			
Temperatuur [°C]	KEMPEROL CP kat.poeder - hoeveelheid [g]	Pottijd in de verpak- king [min]	Vlak uitge- hard [min]
+5°C	400	30 min	60 min
+10°C	400	25 min	50 min
+20°C	200	10 min	30 min
+25°C	200	10 min	30 min
+30°C	100	10 min	25 min

Opmerking

Raadpleeg de volgende Technische informatie:

- TI 21 - Beoordeling ondergrond
- TI 22 - Verwerking van KEMPEROL/KEMPERDUR AC producten
- TI 23 - Producten met oplosmiddelen

Belangrijke instructies

In slecht geventileerde zones kunnen brandbare damp-/luchtmengsels ontstaan.

De veiligheidsgegevensbladen, de containeraanduiding, de risico-informatie en de veiligheidsadviezen op de container moeten bij transport, opslag en gebruik worden gevolgd.

Bij de verwerking van KEMPERTEC AC RM reparatieplamuur is de bescherming van werktuigen tegen explosie noodzakelijk.

Laat het niet in water, afvalwater of in de bodem vrijkomen.

Het is niet geschikt voor het gebruik in zwembaden!

Meercomponenten polyurethaan-, polyester-, epoxy- en methylmethacrylatharsen reageren onder warmteontwikkeling. Na het mengen van de componenten mag het product niet langer in het mengvat blijven dan de genoemde verwerkingstijd. De niet-inachtneming kan tot warmte- en rookontwikkeling en in het extreem geval tot brand leiden.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

GISCODE

RMA10

Algemene instructies

Tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-19