

KEMPERTEC FPO primer



Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en herstel
- Optimale hechting tussen polyolefinische kunststoffen (FPO/TPO) en KEMPEROL afdichtingen

Kenmerken

- Goed bindmiddel op FPO-banen
- 1-component
- Snel ontluuchtend

Levergroottes

0,75 kg en 4 kg container

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

Afhankelijk van ondergrond en temperatuur: ten minste 50 g/m². Bij hogere temperaturen moet een meerverbruik worden ingecalculeerd.

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Standaardkleur	transparant
Gebruikstijd *	ong. 5 min
Regenvast na *	ong. 30 min
Begaanbaar na *	ong. 30 min

Van verdere coating te voorzien na* ong. 30 min

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

(Zie Technische informatie TI 21 - Ondergrondbeoordeling)

Reiniging met KEMCO MEK reinigingsmiddel is noodzakelijk!

Opgelet: KEMPERTEC FPO grondlaag is niet voor elke ondergrond geschikt!

De grondlaag is alleen voor polyolefinische kunststoffen ontwikkeld!

Alleen grondlaag aanbrengen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van > + 5 °C.

Tijdens het uitvoeren moet de oppervlaktemperatuur 3 K boven het dauwpunt zijn. Bij een onderschrijden van de dauwpunt kan op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtfilm ontstaan (zie Technische Informatie TI 16).

KEMPERTEC FPO grondlaag met behulp van een schone doek gelijkmatig, dun en over het hele oppervlak op de ondergrond aanbrengen. Doeken meermaals vernieuwen en gebreken vermijden.

Werkonderbreking en aanbrengen verdere coatings

Na ca. 15 - 30 minuten (afhankelijk van weersinvloeden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur), bij droog en kleefvrij oppervlak van de aangebrachte primer, kunnen verdere geschikte KEMPER SYSTEM-producten (KEMPEROL 2K-PUR waterproofing, KEMPEROL 1K-PUR waterproofing, KEMPEROL AC Speed en KEMPEROL AC Speed+) worden aangebracht. Verder coaten moet binnen de volgende 24 uur afgerond zijn, omdat anders de lagen zich kunnen gaan scheiden.

PSA

U moet beschermende kleding dragen. Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Opmerking

Raadpleeg de volgende Technische informatie:

- TI 21 - Beoordeling ondergrond
- TI 23 - Producten met oplosmiddelen

Belangrijke instructies

Met betrekking op de hechtingswaarde op andere kunststof stroken (EPDM, PIB, enz.) zijn er individuele onderzoeken. Gebruik van de FPO-grondlaag op deze stroken moet daarom alleen na overleg met KEMPER SYSTEM plaatsvinden!

De veiligheidsdatabladen, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenaanduidingen en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen moeten tijdens transport, opslag en verwerking in acht worden genomen. Voor de verwerking moeten de informatiebladen van de BG-Chemie in acht worden genomen.

Laat het niet in water, afvalwater of in de bodem vrijkomen.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

Algemene instructies

Termijnen worden korter door hogere omgevings- en ondergrondtemperaturen en worden langer bij lagere temperaturen.

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-19