

KEMPERTEC glas primer



Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en herstel
- Optimale hechtingsbevordering tussen glas en de volgende afdichtingen:
 - KEMPEROL 2K-PUR
 - KEMPEROL 1K-PUR
 - KEMPEROL AC Speed
 - KEMPEROL 1K-SF
 - KEMPEROL V 210 M
 - KEMPEROL LF

Kenmerken

- Goed hechteffect op glas
- Gebruiksklaar
- 1-component
- Harsbasis: Polyisocynaat

Leveringsafmetingen

250 ml fles

Opslag

In gesloten originele container in een droge ruimte opslaan bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Verbruik

Afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond : ten minste 30 g/m²

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	zwart
Uitgehard na*	ca. 15 min.

Kan opnieuw worden ge- ca. 30 min.
coat na*

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

Grove verontreinigingen op de ondergrond moeten vooraf worden verwijderd. De ondergrond moet vervolgens worden gereinigd met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Alleen grondlaag aanbrengen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van > + 5 °C.

Er kan bij dalende temperaturen worden gewerkt.

Tijdens het uitvoeren moet de oppervlaktemperatuur 3 K boven het dauwpunt zijn. Bij een onderschrijven van de dauwpunt kan op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtfilm ontstaan (zie Technische Informatie TI 16).

Mengen

Vóór het openen moet de KEMPERTEC glas primer fles ten minste 1 minuut krachtig worden geschud, om mogelijke afzettingen in de KEMPERTEC glas primer op te lossen.

De KEMPERTEC glas primer moet in één stap afdekend worden opgebracht. De primer wordt met een kwast zodanig verdeeld dat materiaalophopingen worden vermeden.

Werkonderbreking en aanbrengen verdere coatings

Na ca. 15 - 30 minuten (afhankelijk van weersinvloeden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur), bij droog en kleefvrij oppervlak van de aangebrachte primer, kunnen verdere geschikte KEMPER SYSTEM-producten (KEMPEROL 2K-PUR waterproofing, KEMPEROL 1K-PUR waterproofing, KEMPEROL AC Speed, KEMPEROL V 210 M, KEMPEROL 1K-SF en KEMPEROL LF) worden aangebracht. Verder coaten moet binnen de volgende 24 uur afgerond zijn, omdat anders de lagen zich kunnen gaan scheiden.

PSA

U moet beschermende kleding dragen. Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Opmerking

Raadpleeg de Technische informatie TI 21.

Belangrijke instructies

De KEMPERTEC glas primer is extreem sensibel tegen vochtigheid. De fles moet meteen na gebruik worden gesloten, om de houdbaarheid van KEMPERTEC glas primer te verlengen.

De veiligheidsgegevensbladen, de containeraanduiding, de risico-informatie en de veiligheidsadviezen op de container moeten bij transport, opslag en gebruik worden gevolgd.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

GISCODE

PU50

Algemene instructies

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze werkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27