

KEMPERTEC R primer



Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en herstel
- Als primer voor de voorbereide ondergrond voor KEMPEROL-afdichtingen

Kenmerken

- Oplosmiddelvrij
- Goed bindmiddel
- Breed gebruiksspectrum
- Snelhardend
- 2-component
- Harsbasis: Polyurethaanhars

Levergroottes

2 * 1,0 kg kneedbuidel in kunststof emmer

CE-markering

Component van	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

Afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond: min. 0,5 kg/m²

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	Comp. A crèmekleurig
	Comp. B donkerbruin
Verwerkingstijd*	ca. 8 min
Regenbestendig na*	ca. 2 h
Begaanbaar na*	ca. 2-3 h
Kan opnieuw worden ge-coat na*	ca. 2-3 h

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

(Zie Technische informatie TI 21 - Ondergrondbeoordeling)

De primeraanbevelingen moeten in acht worden genomen.

Alleen grondlaag aanbrengen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van > + 5 °C.

Er kan bij dalende temperaturen worden gewerkt.

Tijdens het uitvoeren moet de oppervlakttemperatuur 3 K boven het dauwpunt zijn. Bij een onderschrijden van de dauwpunt kan op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtfilm ontstaan (zie Technische Informatie TI 16).

Kneedbuidel

De kneedbuidel uit de aluminium verpakking halen. Bestanddeel A grondig kneden. Het rubberen snoer dat de beide bestanddelen van elkaar scheidt, naar beneden verwijderen, zodat beide bestanddelen A en B met elkaar kunnen mengen.

Nu de kneedzak weer snel (ca. 1 minuut) kneden, zodat een homogene, streeploze Primer ontstaat. Ter vermindering van fouten bij het mengen wordt het mengsel omgekeerd en nogmaals geroerd.

In ten minste één bewerking gronden tot de poriën zijn gesloten. Met de perlonroller zo verdelen, dat materiaalophopingen worden vermeden.

Werkonderbreking en aanbrengen verdere coatings

Na ong. 2-3 uur (afhankelijk van weersinvloeden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur) bij een droge en niet klevende oppervlak van de aangebrachte grondlaag kunnen andere geschikte KEMPER SYSTEM producten worden aangebracht.

Scheideffect

Uiterlijk 8 dagen na aanbrengen van de KEMPERTEC R grondlaag op de ondergrond moet de volgende coating plaatsvinden. Anders treedt een scheidingseffect op. Om dit scheidingseffect te vermijden wordt aanbevolen, de nog verse KEMPERTEC R grondlaag met KEMCO NQ 0408 natuurkwarts (ten minste 2 kg/m²) over het volledige oppervlak dekkend te bestrooien.

Anders is eventueel schuren of het opnieuw aanbrengen van een grondlaag nodig.

PSA

U moet beschermende kleding dragen. Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Opmerking

Raadpleeg de Technische informatie TI 21.

Belangrijke instructies

Tijdens transport, opslag en verwerking moet rekening worden gehouden met de veiligheidsinformatiebladen, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenwaarschuwingen en de veiligheidsaanbevelingen op de verpakkingen. Bij de verwerking moeten de instructiebladen van BG-Chemie in acht worden genomen.

Laat het niet in water, afvalwater of in de bodem vrijkomen.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

GISCODE

PU40

Algemene instructies

Termijnen worden korter door hogere omgevings- en ondergrondtemperaturen en worden langer bij lagere temperaturen.

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze werkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27