

KEMPERTEC Rapid SF primer



Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en herstel
- Als bindmiddel voor egalisatielaag en reparatiemortel
- Als primer op balkons en terrassen met ondergronden zoals beton, cementdekvloer, metaal, hout, bitumen- en kunststofbanen
- Universeel toepasbaar in het aansluitbereik en in het oppervlak
- Als primer voor de voorbereide ondergrond voor KEMPEROL-afdichtingen

Kenmerken

- Oplosmiddelvrij
- Goed bindmiddel
- uit 2 bestanddelen
- Harsbasis: Polyasparagine
- alkalibestendig
- Kan worden gebruikt bij temperaturen boven +5 °C
- Snel uithardend ook bij lage temperaturen

Verbruik

Afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond: ten minste 0,5 kg/m².

Leveringsgrootten

- 2 * 1 kg kneedzak in een kunststofemmer
- 2 * 2,5 kg kneedzak in een kunststofemmer

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Standaardkleur	transparant
Gebruikstijd *	ong. 10 min
Regenvast na *	ong. 60 min
Begaanbaar na *	ong. 90 min
Van verdere coating te voorzien na*	ong. 60 min (in aansluitbe-reiken)

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

(Zie Technische informatie TI 21 - Ondergrondbeoordeling)

De primeraanbevelingen moeten in acht worden genomen.

Alleen grondlaag aanbrengen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van > + 5 °C.

Er kan bij dalende temperaturen worden gewerkt.

Tijdens het uitvoeren moet de oppervlaktemperatuur 3 K boven het dauwpunt zijn. Bij een onderschrijden van de dauwpunt kan op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtfilm ontstaan (zie Technische Informatie TI 16).

Kneedbuidel

De kneedbuidel uit de aluminium verpakking halen. Bestanddeel A grondig kneden. Het rubberen snoer dat de beide bestanddelen van elkaar scheidt, naar beneden verwijderen, zodat beide bestanddelen A en B met elkaar kunnen mengen.

Nu de kneedzak weer snel (ca. 1 minuut) kneden, zodat een homogene, streeploze Primer ontstaat. Ter vermindering van fouten bij het mengen wordt het mengsel omgekeerd en nogmaals geroerd.

In minimaal een behandeling gronden totdat verzadiging optreedt. Met perlonroller zo verdelen dat materiaallophopingen worden vermeden.

Gebruik als egalisatielaag

Voor de vereffening op de horizontale wand tussen 2 en 6 mm wordt de KEMPERTEC Rapid SF-primer met KEMPERTEC KR kwartszandmengsel in een verhouding 1:2 vermengd en op het voorbereide en van primer voorzien oppervlak opgebracht.

Gebruik als reparatiemortel

Voor het nivelleren van oneffenheden, holtes en kleine uitbrekingen in horizontale richting tot 20 mm diepte wordt de KEMPERTEC Rapid SF-primer met de KEMPERTEC KR kwartszandmengsel gemengd in de verhouding van ca. 1:6.

Werkonderbreking en aanbrengen verdere coatings

Na ca. 60 - 90 minuten (afhankelijk van weersinvloeden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur), bij droog en kleefvrij oppervlak van de aangebrachte primer, kunnen verdere geschikte KEMPER SYSTEM-producten worden aangebracht.

Scheideffect

Uiterlijk 72 uur na aanbrengen van de KEMPERTEC Rapid SF-primer op de ondergrond moet de volgende coating plaatsvinden. Anders treedt een scheidingseffect op. Om dit scheidingseffect, wanneer pas na meer dan 72 uur verder wordt gecoat, te vermijden wordt aanbevolen, de nog verse KEMPERTEC Rapid SF-primer met KEMCO NQ 0408 natuurkwarts (ten minste 2 kg/m²) over het volledige oppervlak dekkend te bestrooien.

PSA

U moet beschermende kleding dragen. Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

GISCODE

PU10

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

Belangrijke instructies

Voor de verwerking moeten de informatiebladen van de BG-Chemie in acht worden genomen.

Algemene instructies

Termijnen worden korter door hogere omgevings- en ondergrondtemperaturen en worden langer bij lagere temperaturen.

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-19