

KEMPERTEC TG primer



Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en herstel
- Als primer voor de voorbereide ondergrond voor KEMPEROL 022
- Voorbehandeling ondergrond voor alle minerale ondergronden
 - Kalk-, kalkcementpleister
 - Cementpleister
 - Gipspleister

Kenmerken

- Goed bindmiddel
- Vormende dieptewerking
- Versteving van zandachtige, kalkachtige en porieuze ondergronden
- Verminderd de absorptie
- Acrylaat-dispersie

Levergroottes

10 l kan

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

Het verbruik van KEMPERTEC TG primer hangt af van de eigenschappen van de ondergrond en bedraagt ten minste 100 ml/m² voor een enkele primerlaag.

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	melkachtig
Kan opnieuw worden ge-coat na*	ca. 1-2 h

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Gebruik

Voorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

Er kan bij dalende temperaturen worden gewerkt.

Tijdens het uitvoeren moet de oppervlaktemperatuur 3 K boven het dauwpunt zijn. Bij een onderschrijven van de dauwpunt kan op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtfilm ontstaan (zie Technische Informatie TI 16).

KEMPERTEC TG grondlaag is gebruiksklaar en kan met kwast, borstel of met een geschikte Airless-sproeier worden gebruikt. De aan te brengen hoeveelheid moet zo gekozen worden dat geen glanzende plekken ontstaan. Zeer sterk absorberende ondergronden twee keer nat van een grondlaag voorzien. Niet geschikt als grondlaag voor kunststoffen, metalen en hout.

PSA

U moet beschermende kleding dragen.

Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Gereedschappen onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Opmerking

Raadpleeg de Technische informatie TI 21.

Belangrijke instructies

Bij het aanbrengen van de afdichting gelden de "toepassingsregels" in de geldende versie, respectievelijk de voor het betreffende vakgebied geldende "technische voorschriften" en "stand van de techniek". Zie de lijst met chemische bestendigheid A-Z.

Tijdens transport, opslag en verwerking moet rekening worden gehouden met de veiligheidsinformatiebladen, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenwaarschuwingen en de veiligheidsaanbevelingen op de verpakkingen. Bij de verwerking moeten de instructiebladen van BG-Chemie in acht worden genomen.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

GISCODE

M-GF01

Algemene instructies

Kleurveranderingen door weer en UV hebben geen invloed op de technische parameters. Termijnen worden korter door hogere omgevings- en ondergrondtemperaturen en worden langer bij lagere temperaturen.

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27