

KEMPERTEC TPO-primer



Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en herstel
- Optimale hechting tussen polyolefinische kunststoffen (FPO/TPO) en KEMPEROL afdichtingen
- Als primer op FPO- of TPO-kunststofbanen voor de afdichtingen KEMPEROL 2K-PUR, KEMPEROL 1K-PUR, KEMPEROL 1K-SF en KEMPEROL LF

Kenmerken

- Goed bindmiddel
- 1-component
- Snel ontluuchtend

Leveringsgrootten

0,75 kg en 4 kg container

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend houdbaar. Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Verbruik

Afhankelijk van ondergrond en temperatuur: ten minste 50 g/m². Bij hogere temperaturen moet een meerverbruik worden ingecalculeerd.

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	transparant
Verwerkingstijd*	ca. 5 min
Regenbestendig na*	ca. 30 min
Begaanbaar na*	ca. 30 min

Kan opnieuw worden ge- ca. 30 min
coat na*

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

Reiniging met KEMCO MEK reinigingsmiddel is noodzakelijk!

Alleen grondlaag aanbrengen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van > + 5 °C.

Tijdens het uitvoeren moet de oppervlaktemperatuur 3 K boven het dauwpunt zijn. Bij een onderschrijden van de dauwpunt kan op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtfilm ontstaan (zie Technische Informatie TI 16).

Aanbrengen

KEMPERTEC TPO-primer met behulp van een schone doek gelijkmatig, dun en over het hele oppervlak op de ondergrond aanbrengen. Doeken meermaals vernieuwen en gebreken vermijden.

Werkonderbreking en aanbrengen verdere coatings

Na ca. 15 - 30 minuten (afhankelijk van weersinvloeden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur), bij droog en kleefvrij oppervlak van de aangebrachte primer, kunnen verdere geschikte KEMPER SYSTEM-producten (KEMPEROL 2K-PUR waterproofing, KEMPEROL 1K-PUR waterproofing, KEMPEROL 1K-SF en KEMPEROL LF) worden aangebracht. Verder coaten moet binnen de volgende 24 uur afgerond zijn, omdat anders de lagen zich kunnen gaan scheiden.

PSA

U moet beschermende kleding dragen. Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Opmerking

Raadpleeg de Technische Informatie TI 23 - Oplosmiddelhoudende producten.

Belangrijke instructies

Tijdens transport, opslag en verwerking moet rekening worden gehouden met de veiligheidsinformatiebladen, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenwaar-

schuwingen en de veiligheidsaanbevelingen op de verpakkingen. Bij de verwerking moeten de instructiebladen van BG-Chemie in acht worden genomen.

Laat het niet in water, afvalwater of in de bodem vrijkomen.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

Algemene instructies

Termijnen worden korter door hogere omgevings- en ondergrondtemperaturen en worden langer bij lagere temperaturen.

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27